



Mapesil LM

**Нейтральный силиконовый герметик
для заполнение швов между камнем
и мрамором, стойкий к образованию
плесени**



НАЗНАЧЕНИЕ

Mapesil LM – герметик с низким модулем упругости, не содержит растворителей.

Mapesil LM специально разработан для использования на поверхностях, чувствительных к воздействию кислот и пластификаторов и для натурального и искусственного камня (например, мрамора, гранита, песчаника, кварцита и т.д.). Благодаря его химическому составу, ограничивается выделение и миграция пластификаторов, что в противном случае может вызвать появление пятен на поверхности материалов.

Химические характеристики Mapesil LM позволяют применять его совместно с очень деликатными материалами, например, зеркала, кирпич, ячеистый бетон и лакированное/ эмалированное дерево.

Mapesil LM обладает высокой адгезией даже к неадсорбирующемуся основаниям, таким как: стекло, керамика, клинкер, эмалированные поверхности, лаки на водной основе и на основе растворителей, металлы в целом и разные виды пластика. Материал также может контактировать с адсорбирующими минеральными основаниями, например, бетоном, штукатуркой и фиброкерамикой. Этот материал обычно обеспечивает отличную адгезию к основаниям, даже если они предварительно не были обработаны грунтовкой (обращайтесь в технический отдел MAPEI).

Благодаря низкому модулю упругости, Mapesil LM можно применять для герметизации внутренних и наружных примыканий и деформационных швов, включая объекты, которые подвергаются интенсивным движениям в процессе эксплуатации.

Mapesil LM может применяться для герметизации:

- Готовых панелей;
- Стекол в деревянных, алюминиевых, пластиковых оконных/ дверных каркасах, стыков вокруг дверных и оконных рам;
- Воздуховодов, трубопроводов систем отопления, водопроводных труб и т.д.;
- Аналогичных и/или других типов покрытий.

Материал также подходит для герметизации швов в напольных покрытиях с незначительным пешеходным движением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapesil LM – однокомпонентный силиконовый герметик нейтральной ретикуляции, не содержит растворителей, не выделяет веществ с неприятным запахом. Материал имеет консистенцию

тиксотропной пасты, легко наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности.

Mapesil LM полимеризуется при комнатной температуре в результате взаимодействия с влагой воздуха, обеспечивая эластичную герметизацию.

Mapesil LM сохраняет свои характеристики, даже после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий, промышленных загрязнений, перепадов температур и влажности. Материал сохраняет свою эластичность при температуре от -40°C до +150°C.

Mapesil LM препятствует образованию плесени на поверхности.

Mapesil LM в целом гарантирует хорошую стойкость к химическим веществам. Однако, в связи с широким ассортиментом материалов и различными условиями эксплуатации, если вы сомневаетесь, необходимо выполнить предварительное тестирование.

Mapesil LM обладает высокой адгезией к большинству типов оснований, используемых в строительной промышленности, без предварительного нанесения грунтовки (стекло, керамика, алюминий, окраинные металлические листы, бетон, нержавеющая сталь и ПВХ).

В случае длительного погружения в воду необходимо предварительно нанести грунтовку Primer FD.

В сомнительных ситуациях, обращайтесь в технический отдел MAPEI или проведите предварительные тестирования материалов.

Mapesil LM особенно подходит для поверхностей, чувствительных к воздействию кислот, на которых стандартные нейтральные или уксусные герметики обычно вызывают изменение цвета или образование пятен (например, камень, зеркала и т.п.).

РЕКОМЕНДАЦИИ

· Не наносите Mapesil LM на резиновые, битумные основания и пластмассы с большим содержанием пластификаторов. Маслянистые и пластифицирующие вещества, содержащиеся в таких материалах, могут мигрировать на поверхность и препятствовать адгезии, или проникнуть в герметик и вызвать изменение цвета или механических характеристик.

· Не используйте Mapesil LM для герметизации напольных покрытий, которые подвергаются интенсивному движению (используйте Mapeflex PU45, Mapeflex PU20 или Mapeflex PU21).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть прочными, очищенными от пыли, незакрепленных частиц, масла, жира, воска, старой краски и ржавчины.

Для правильной работы герметика, его необходимо наносить таким образом, чтобы материал в шве мог свободно расширяться и скиматься.

Поэтому важно соблюдать следующие правила:

- Приклейивание герметика должно происходить только к боковым стенкам шва, но не к его основанию.
- При расчете ширины шва необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации расширение материала не должно составлять более 25% от первоначальной ширины.
- Толщина слоя Mapesil LM должна быть меньше или, в большинстве случаев, равна ширине шва. Во избежание появления пятен на основании, перед нанесением Mapesil LM, защитите края шва малярной лентой.
- Для регулирования глубины шва и предотвращения приклеивания Mapesil LM к основанию, используйте шнур Mapefoam.

Нанесение грунтовки Primer FD

При необходимости обработки основания Primer FD, нанесите материал маленькой щеткой и оставьте высохнуть на пару минут, чтобы мог испариться растворитель. После этого можно наносить Mapesil LM.

Нанесение Mapesil LM

Mapesil LM поставляется в 310 мл тюбиках. Перед использованием отрежьте верхушку тюбика над резьбой и вкрутите носик. Конец носика отрежьте под углом 45° на высоту в зависимости от размера заполняемого шва. Вставьте тюбик в пистолет, затем выдавливайте герметик. После нанесения, до образования пленки, поверхность Mapesil LM обрабатывается влажным инструментом, желательно увлажненным мыльной водой.

Полимеризация Mapesil LM

Процесс полимеризации происходит при взаимодействии Mapesil LM с воздухом и влагой окружающей среды, в результате чего материал становится эластичным.

Температура окружающей среды незначительно

влияет на скорость полимеризации Mapesil LM, в то время как уровень влажности имеет наибольшее значение. Настоятельно рекомендуется не наносить материал при температуре ниже 0°C.

Очистка

Для очистки инструментов и поверхностей от остатков частично полимеризавшегося Mapesil LM рекомендуется использовать обычные растворители (етилацетат, бензин, толуол). После отверждения герметик можно удалить только механическим способом.

УПАКОВКА

Mapesil LM поставляется в 310 мл тюбиках. Доступен в таких цветах: белый (100), серый (110), серый (112), серый (113), антрацит (114), черный (120), жасмин (130), беж (132) и прозрачный (999). Упаковка состоит из 12 тюбиков.

Таблица расхода (количество м.п. материала на один картридж)	
Деформационный шов	
Размер шва в мм (a×b)	м.п. на один тюбик
5×5	12
5×10	6
10×10	3
15×10	2
20×10	1,5
25×10	1,25
30×15	0,7
40×20	0,4

Наружный шов	
Размер шва в мм (l ₁ ×l ₂)	м.п. на один тюбик
5	25
10	6
15	3
20	1,5

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения Mapesil LM составляет 18 месяцев в сухом прохладном месте.



ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Mapesil LM, согласно действующих европейских норм классификации смесей, не относится к опасным материалам. Однако, во время работы с материалом, рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, а также придерживаться стандартных правил по работе с химическими веществами. Для более детальной информации о безопасном использовании материала ознакомьтесь с действующей инструкцией по технике безопасности.

случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Обращайте внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.ua.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

Соответствует следующим нормам:

- DIN 18545-2 класс E
- DIN 18540
- ISO 11600-F класс 25 LM
- ISO 11600-G класс 25 LM
- ASTM C 920 класс 25
- TT-S-00230 С класс А
- TT-S-001543 А класс А

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	тиксотропная паста
Цвет:	белый (100), серый (110), серый (112), серый (113), антрацит (114), черный (120), жасмин (130), беж (132) и прозрачный.
Плотность ISO 1183 Метод В (г/см ³):	1.02
Содержание сухих веществ (%):	100
Класс опасности, согласно ЕС 1999/45:	Отсутствует. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкции безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности.

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% R.H.)

Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Скорость выдавливания из 3,5 мм носика при давлении 0,5 МПа (мл/мин.):	50-70
Время образования пленки:	15 минут
Скорость полимеризации (мм):	
-1 день:	4
-7 дней:	10

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на растяжение, в соответствии с ISO 8339 (Н/мм ²):	0.5
Удлинение при разрыве, в соответствии с ISO 8339 (%):	250
Прочность на разрыв (ISO 34) (Н/мм ²):	4
Твердость по Шору (DIN 53505):	21
Модуль упругости при 100% удлинении, в соответствии с ISO8339 – Метод А (Н/мм ²):	0.35
Максимально допустимое расширение в процессе эксплуатации (%):	25
Водостойкость:	отличная
Стойкость к старению:	отличная
Стойкость к атмосферным явлениям:	отличная
Стойкость к химическим веществам, кислотам и разбавленным щелочам:	хорошая
Стойкость к мылу и моющим средствам:	отличная
Стойкость к растворителям:	ограниченная
Температура эксплуатации:	от -40°C до +150°C

Официальный дистрибутор:

